

ACCOMARQUAGE NF

Résine polyuréthane bi-composant solvantée aliphatique

DOMAINES D'EMPLOI

- L'ACCOMARQUAGE NF est une résine polyuréthane solvantée destinée au marquage de revêtements souples, en particulier de l'IRETE 411 et de l'IR 3360-100.

DEFINITION

- Excellente tenue aux UV
- Excellente résistance à l'abrasion.

CARACTERISTIQUES

- | | |
|---|--------------------------|
| ➤ Classement AFNOR | Famille I / Classe 6a |
| ➤ Rapport pondéral A/B | 2 / 1 |
| ➤ Coloris | Nuancier RAL |
| ➤ Densité | Composant A 1,34 environ |
| | Composant B 1,01 environ |
| | Mélange A+B 1,23 environ |
| ➤ Abrasion Taber (meules CS 10 sur 1000 cycles) | < 60 mg |
| ➤ Dureté persoz après 7 jours à 23°C | >150 s |
| ➤ Durée pratique d'utilisation à 23°C | 60 – 90 minutes |

MODE D'EMPLOI

Support et préparation

Le support sera propre sec et cohérent. Si les délais de recouvrement sont dépassés prévoir un ponçage suivi d'un chiffonnage au solvant.

Condition d'application

- Température minimale (support et ambiance) : +5°C avec 3°C au-dessus du point de rosée.
- Degré d'hygrométrie de l'air maximum : 80 % HR

Revêtement

- Mélanger les composants A et B à l'aide d'un agitateur mécanique.
- Appliquer à l'aide d'un rouleau à poils moyens (possible en pistolet airless).
- Sur ancienne membrane IR 3360-100 ou IRETE 411, procéder à un ponçage au grain fin puis appliquer l'ACCOMARQUAGE NF.
- Consommation : 200 – 300 g/m²/couche

Certifié ISO 9001

Mise en service

	+ 10°C	+ 20°C	+ 30°C
Recouvrable minimum	4 h	3 h	2 h
Recouvrable maximum	48 h	24 h	20 h
Circulable piétons	20 h	16 h	14 h
Circulable engins	24 h	20 h	18 h
Séchage final	4 jours	3 jours	2 jours

Nettoyage du matériel

- Avant durcissement à l'aide de l'IR 2000.

CONDITIONNEMENT

- En 5 kg (composant A : 3,33 kg / composant B : 1,67 kg)

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Il est indispensable lors de la manipulation d'observer strictement les mesures d'hygiène de travail appropriées : locaux ventilés, port de gants et de lunettes.
- Pour plus d'information, consulter les fiches de données de sécurité.

STOCKAGE

- A une température comprise entre 5°C et 35°C, à l'abri de toute intempérie.
- Pendant six mois à compter de la date d'expédition du produit dans son emballage d'origine non entamé.

Les renseignements donnés par la présente notice sont fournis à titre indicatif. Ils sont fondés sur notre connaissance et notre expérience. Nous nous réservons le droit de modifier à tout moment, à la lumière des dernières connaissances de la recherche, la composition de nos produits ; les données physico-chimiques qui en découlent seront alors différentes. Il est admis dans un cadre usuel des écarts de qualité, de dimension et de couleur. Les indications données par nos fiches techniques et relatives à l'utilisation et à la mise en œuvre du produit constituent des règles générales d'application ne pouvant, par définition, intégrer les données concrètes spécifiques à chaque chantier. Notre garantie se limitant à la qualité des marchandises livrées, INTERDESCO ne saurait voir son rôle assimilé ou substitué à celui de l'applicateur qui reste maître de son support. L'applicateur doit être un professionnel qualifié qui devra tenir compte tant des données fournies par le fabricant que des recommandations professionnelles éditées par le Syndicat National des Formulateurs des Résines de Synthèse, des Documents Techniques Unifiés (D.T.U.), s'il en existe et plus généralement des règles de l'art en la matière.

Avant toute mise en œuvre, l'applicateur devra procéder à des essais in situ.

Toutes réclamations concernant l'obligation pour le fabricant de délivrance conforme du produit doivent être formulées après essai in situ et au plus tard un mois après la date de livraison.

Certifié ISO 9001