

DESCOFLEX TAPIS

Sous couche élastique pour salle de sport et revêtement acoustique

DOMAINES D'EMPLOI

- Tapis mousse épaisseur 6 mm du système DESCOFLEX en rouleau de 1,00m x 20 à 30 m

DEFINITION

- Tapis élastique constitué de granulats de mousse PUR agglomérés par un liant polyuréthane.

CARACTERISTIQUES

- | | |
|-------------------------------|---|
| ➤ Coloris | Noir avec particules colorées |
| ➤ Masse volumique | 400 kg/m ³ environ |
| ➤ Poids par m ² | 2,4 kg environ |
| ➤ Résistance à la traction | 0,5 N/mm ² = 500 kPa environ |
| ➤ Résistance à la rupture | 30% environ |
| ➤ Résistance à la compression | 0,5 N/mm ² = 500 kPa environ |
| ➤ Résistance thermique | -40°C à 115°C |

Les renseignements donnés par la présente notice sont fournis à titre indicatif. Ils sont fondés sur notre connaissance et notre expérience. Nous nous réservons le droit de modifier à tout moment, à la lumière des dernières connaissances de la recherche, la composition de nos produits ; les données physico-chimiques qui en découlent seront alors différentes. Il est admis dans un cadre usuel des écarts de qualité, de dimension et de couleur. Les indications données par nos fiches techniques et relatives à l'utilisation et à la mise en œuvre du produit constituent des règles générales d'application ne pouvant, par définition, intégrer les données concrètes spécifiques à chaque chantier. Notre garantie se limitant à la qualité des marchandises livrées, INTERDESCO ne saurait voir son rôle assimilé ou substitué à celui de l'applicateur qui reste maître de son support. L'applicateur doit être un professionnel qualifié qui devra tenir compte tant des données fournies par le fabricant que des recommandations professionnelles éditées par le Syndicat National des Formulateurs des Résines de Synthèse, des Documents Techniques Unifiés (D.T.U.), s'il en existe et plus généralement des règles de l'art en la matière.

Avant toute mise en œuvre, l'applicateur devra procéder à des essais in situ.

Toutes réclamations concernant l'obligation pour le fabricant de délivrance conforme du produit doivent être formulées après essai in situ et au plus tard un mois après la date de livraison.

Certifié ISO 9001